

KROMAX PRIMER
ACRÍLICO

Kromax Primer Acrílico es un primario acrílico de excelente calidad para interiores y exteriores formulado para sellar y suprimir la mayoría de las manchas sangrantes, permite tener una alta resistencia a la intemperie y a superficies alcalinas. En caso de sangrado severo, deberá usarse un primario a base de disolventes para prevenir que las manchas vuelvan a aparecer.

Este producto es un excelente sellador y primario para usarse debajo de acabados nuevos y puede también usarse como capa primaria sobre revestimientos existentes.



Este primario combina muchas de las cualidades deseadas en un primario tales como:

- Alto cubrimiento.
- Excelente adhesión (aun sobre superficies con tiza).
- Proporciona un sistema de látex total, ofreciendo excelente resistencia a la formación de ampollas.
- Secado rápido.
- Excelente propiedades de cubrimiento y nivelamiento.
- Fácil de aplicación.

Este producto no es recomendado aplicar cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén por debajo de 50°F (10°C).

DATOS TÉCNICOS

Colores Estándar	Blanco tinteable.
------------------	-------------------

Este primer a su vez puede ser entintado a colores pastel claro con hasta 2.0 onzas fluidas de colorantes. Para los mejores resultados de cubrimiento, se podría entintar el primer a la tonalidad aproximada del acabado final, si es sugerido por el aplicador.

- Muy bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOCs).
- Este primer ha sido formulado sin plomo, mercurio o cromatos.

Tipo de vehículo fijo	Látex 100% acrílico
Sólidos de volumen	38%
Cobertura teórica al espesor de película recomendado	38.5 metros cuadrados
Espesor de película húmeda	3.8 mils
Espesor de película seca	1.1 mils

FORMULADA SIN PLOMO O MERCURIO.

SECADO

Secado	@ 77°F
Al tacto	1 Hora
Manipular	2 Horas
Repintar	3 Horas

Cuando aplique la capa de acabado final, permita por lo menos un secado de tres horas entre manos. Para la más efectiva acción selladora, permita que se seque 24 horas antes de aplicar la capa de acabado superior.

Secado	Evaporación, coalescencia
Viscosidad	90 ± 2 KU
Punto de inflamación (Seta)	Ninguno
Brillo especular a 60°	Bajo Lustre
Temperatura de la superficie al momento de aplicar:	Mín. 50 °F Máx. 90 °F
Diluyente de limpieza	Agua limpia
Peso por galón	10.8 lbs.
Temperatura de almacenaje:	Mín. 40 °F Máx. 90 °F

FORMULADA SIN PLOMO O MERCURIO.



MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Preparación de la Superficie & Aplicación

Todas las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, cera u otros contaminantes. Enjuague bien para remover los residuos. Superficie previamente pintada debe ser desechadas, limpiadas y reparadas cuando sea necesario. Para una mejor limpieza, se recomienda usar una maquina hidro-lavadora a 250 libras de presión mezclado con 7 partes de agua y 1 parte de acido clorhídrico o cualquier otro limpiador.

Aplicar a temperatura superiores a los 10 ° C. Puede aplicarse con brocha, rodillo o spray. Usar rodillos limpios. Mezcle el producto de forma circular. Cepillo-Nylon or Polyester are recommended. Rodillo- Liso a Mediano (5mm-10mm). Pistola- (Airless Equipment) - .015" to .019" tamaño de la boquilla. - 2300-2700 p.s.i.

Información del medio ambiente, salud y seguridad

Use sólo con ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Use protección ocular y guantes durante la aplicación o lijado. Se debe usar un respirador de polvo/partículas aprobado por NIOSH.

Cierre contenedor después de cada uso. Lávese completamente después de manipular. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos; para la piel, lave con agua y jabón. Puede ser nocivo si se ingiriera. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponer de tal como se especifica en limpieza de adelgazamiento.