

STAR GLASS SGC-300 CAPA TRANSPARENTE

Procedimiento para reparaciones
completa y por area.

Características: Star Glass Multi-Usos (SGC-300) transparente de uretano, es un barniz (clear) de secado normal de dos componentes con alta consistencia. Esta especialmente formulado para el uso sobre base color poliéster Star Glass.



PRODUCTOS	BARNIZ (CLEAR) STAR GLASS EXPRESO ENDURECEDOR STAR GLASS	
RAZÓN DE MEZCLA	4:1 4 PARTE STAR GLASS TRANSPARENTE (CLEAR) 1 PARTE ENDURECEDOR STAR GLASS	
APLICACIÓN	2 CAPAS MEDIA HUMEDA 26 LBS DE PRESION (PISTOLA HVLP) 45 LBS DE PRESION (PISTOLA CONVENCIONAL) 2 MINUTOS DE SECADO ENTRE CAPAS	
SECADO	20° CELSIUS 40° CELSIUS RECAPA COMPUESTO	45 A 60 MINUTOS NO APLICAR CON ESTA TEMPERATURA O MÁS. 4 HORAS (RECOMENDABLE) 1 HORA (RECOMENDABLE)
LIJADO	Lijado en húmedo grano 1200 o más fino lijado en seco N/A	

COSAS QUE SE DEBEN HACER:

- No use la mezcla después de 30 minutos. Viértala y limpie la pistola inmediatamente.
- Para obtener mejores resultados mezcle y agite bien el producto.
- Utilizar el respirador apropiado.
- Utilice el eliminador de ojo de pescado o anti-silicona 809 si es necesario.
- Lije suavemente con 1200 o más fina entre capas, para eliminar imperfecciones pequeñas.
- Utilice el transparente (clear) Star Glass Expreso con flexible p-1000 para hacerlo flexible.

COSAS QUE NO SE DEBEN HACER:

- No agregue más o menos endurecedor Star Glass, no estime.
- No es recomendable pintar más de dos piezas y mucho menos si están separadas.
- Es recomendable dejar secar el barniz (clear) Star Glass expreso durante 4 horas antes de realizar una reparación.
- No utilice si la temperatura si es inferior a 15° celsius o superior a los 40° celsius
- No utilice endurecedor o reductor que no sea el aprobado de la línea Star Glass.
- No se recomienda aplicar transparente Star Glass expreso (clear) sobre acabados de laca acrílica.

REPARACION DE LA CAPA TRANSPARENTE (CLEAR) STAR GLASS

Después de 4 horas de secado, el barniz (clear) Star Glass Expreso se puede lijar ligeramente y se puede aplicar color de base Star Glass adicional o barniz Star Glass Expreso (clear).

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Secado rápido. (libre de polvo en 12 minutos. Al tacto en 25 minutos, listo para brillar en 60 minutos).
- Fuerte poder de cubrimiento.
- Excelente adhesión.
- Fácil aplicación y manejabilidad.
- Reductores y secantes universales para todo el sistema de repintado Star Glass.
- Excelente brillo en la terminación.



**MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO
QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**