

SMARTCOAT PRO-ROOF
IMPERMEABILIZANTE

Smart Coat Pro-Roof Impermeabilizante es un sellador de techo y paredes de excelente viscosidad y desempeño y con características elastoméricas formulado con resinas de 100% acrilato-estireno de la más alta calidad. Este producto mantiene toda la elasticidad en su aplicación, manteniendo así una película flexible de resistencia al agua. Este producto no se agrieta ni se pela y provee una excelente capa impermeable y resistente a las inclemencias del tiempo, al movimiento total de las juntas, y fuerte adherencia a la superficie del sustrato. Adicional, este producto esta diseñados con potentes aditivos para ofrecer una excelente resistencia a la alcalinidad y al moho.



COMPOSICIÓN

Pigmentos	Dióxido Titanio.
Solvente	Agua.
Tipo de vehículo	Acrílica estirenada elastomérica
Color	Blanco & Colores.

TAMAÑOS DE EMPAQUE

1 galón	3,78 litros
5 galones	18,93 litros
Cobertura teórica al espesor de película recomendado	7-10 mts² por galón

Preparación de la Superficie y Aplicación

Las superficies deben estar limpias y libres de suciedad, grasa, cera, moho y pintura descascarada. Las superficies brillantes pueden ser imprimadas sin lijar o eliminar el brillo de la superficie. Si la superficie ya está manchada, elimine tanto tinte como sea posible mediante el lavado, lijado y raspado de la superficie antes de aplicar el producto. Para una mejor limpieza, se recomienda usar una maquina hidro-lavadora a 250 libras de presión mezclado con 7 partes de agua y 1 parte de acido clorhídrico o cualquier otro limpiador.

Aplique el producto de manera puntual en todos los huecos de clavos y todas las áreas que necesiten ser selladas. En las áreas que han sido resanadas con masillas, siempre vuelva a imprimir estas áreas antes de aplicar la capa superior. El yeso y mampostería nuevos deben curarse totalmente. En aquellos casos de sangrado severos, se deberá usar un primario a base de disolventes. Moho: Si hay moho presente, éste debe quitarse con un compuesto de lavado comercial anti-moho o de lo contrario seguirá creciendo a través del revestimiento fresco.

Dos a tres manos proporcionan el máximo sellado a la superficie. Se puede utilizar un primario de manera puntual, para sellar micro fisuras en la superficie que ya han sido resanadas.

Aplique con una brocha sintética de calidad o un rodillo de pelo medio. Remueva a fondo antes de usar y ocasionalmente durante su uso. Aplique 1 o 2 manos tal como llegó en el recipiente. NO DILUYA; el diluir reducirá la capacidad de sellado de este producto. No agregue otras pinturas o disolventes. Lave las brochas, rodillos y otros implementos de pintar con agua tibia, jabonosa inmediatamente después de pintar.

SECADO

Secado	@ 26 C
Al tacto	1-2 Horas
Manipular	24 Horas
Repintar	10-12 Horas
Secado	Evaporación, coalescencia

Permitir una ventilación adecuada durante el período de secado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Sólidos por Volumen	45% ± 0.5 aproximadamente
Temperatura al momento de aplicar	Min....20°C Max....40°C
60° specular gloss	Bajo Lustre
Viscosidad	120 ± 2 KU
Flash Point (Seta)	No
Limpieza	Agua
Peso por Galón	11.33lbs.
Temperatura de almacenaje	Min....10°C Max....36°C

Rendimiento por galón es de 40 metros por galón dependiendo de la superficie y la porosidad.

Información del medio ambiente, salud y seguridad

Use sólo con ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos y el contacto prolongado o repetido con la piel. Use protección ocular y guantes durante la aplicación o lijado. Se debe usar un respirador de polvo/partículas aprobado por NIOSH.

Cierre contenedor después de cada uso. Lávese completamente después de manipular. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con agua durante 15 minutos; para la piel, lave con agua y jabón. Puede ser nocivo si se ingiriera. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponer de tal como se especifica en limpieza de adelgazamiento.



MANTENGA ESTE Y CUALQUIER PRODUCTO QUÍMICO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.